



# ИП Корнакова М. А.

Юр. Адрес: 123290, г. Москва, ул. Наб. Шелепихинская, д.34, к.2, кв. 239

Почтовый адрес: 670049, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная, д. 60 корп. 1

E-mail: 64-64-75@mail.ru

тел. 64-64-75, 30-20-44



УТВЕРЖДАЮ

Корнакова М.А.

«13» ок 20 дз г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### ПО ПОРЯДКУ ХРАНЕНИЯ ЩЕБНЯ

(для Покупателей)

Хранение сыпучего материала может осуществляться в течение длительного периода (более 2-х месяцев) при соблюдении следующих условий:

#### Требования к месту хранения:

- Навалом можно хранить щебень крупных фракций. Для более мелкого материала используются паллетные стеллажи.
- Отсутствие возможности попадания влаги на щебень.
- Отсутствие возможности попадания пыли, глины и иных посторонних примесей, также, имеющих способность накапливать влагу (критично для мелких фракций)
- Температура хранения до -50°C.
- Грунт площадки, используемой для хранения щебня, должен быть уплотнен и полностью засыпан дренирующим шлаком во избежание вероятного контакта с подземными водами.
- Требуется ограничить степень механических воздействий на материал.
- Хранение щебня разных фракций должно быть раздельным. Перемешивание щебня разных фракций может привести к уменьшению его потребительских свойств. Помимо этого, хранение щебня крупных фракций с мелким сыпучим щебнем может стать причиной невозможности его применения в случае осуществления некоторых видов работ.

*Несоблюдение вышеуказанных условий может значительно сказаться на качестве материала.*